



<h2>CAVE C-20</h2>		 <small>10 UNE EN 1504-2</small>			
<h3>PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR</h3>					
<h4>FICHA TÉCNICA</h4>					
<p>Pintura plástica al agua de acabado mate. Por sus propiedades, es adecuada para interior y exterior. Transpirable y lavable. Excelente blancura. Muy cubriente. No amarillea. Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido. Resistente al roce. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.</p>					
<b>PROPIEDADES</b>	<b>APLICACIÓN</b>				
<p>Tipo: Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas. Decoración de interiores. Excelente blancura. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua. Peso específico: 1,66 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002 Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts. C.O.V. &lt; 22 g/l, Cat. A/C. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l</p>	<p>Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. <b>DILUYENTE DE APLICACIÓN:</b> Agua A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25% A pistola: Apto. Diluir con un 35%</p>				
<b>SECADO</b>	<b>RENDIMIENTO</b>				
<p>SECADO AL AIRE. A 20°C: Tacto: 30 minutos. Repintado: 2-4 horas. Duro al 90%: 48 horas.</p>	<p>Teórico: 8-12 m<sup>2</sup>/L, según soporte y forma de aplicación.</p>				
<b>LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS</b>					
<b>NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...</b>					
<b>RECOMENDACIONES</b>					
<p>1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO</p>					
<b>SEGURIDAD</b>					
<p>La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348</p>					
 el almacén del pintor margotzailearen biltegia	<b>ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA</b> Avda. del Oria, 8-10 Local 14 Planta 1ª Tel.: 943 360 544 Fax: 943 360 529 20160 LASARTE-ORIA	<b>ALMACÉN TIENDA</b> C/Ronda nº5 bajo Barrio de Gros Tel.: 943 322 112 Fax: 943 322 142 20001 DONOSTIA	<b>TIENDA</b> Avda. de Letxumorro, 92 Local P-8 Edif. Eskortza Tel.: 943 635 249 Fax: 943 634 173 20305 IRÚN	<b>TIENDA</b> Bulandegi Bidea 4 Junto a rotonda Tel.: 943 692 635 Fax: 943 692 635 20159 ZIZURKIL	<b>FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.</b> C/ Amboto nº5 Pgno. Ansoleta Tel.: 945 157 348 Fax: 945 157 348 01006 VITORIA-GASTEIZ  <a href="http://www.imazcolor.com">www.imazcolor.com</a>



**Manguera calefactada**  
*Tempspray H226*



**Project Pro 119 Extra**

**Datos técnicos**

Potencia absorbida	720 vatios
Cantidad de transporte máx.	1,25 l/min
Pistola Airless	AG 08
Longitud de manguera	15 m
Tamaño de boquilla máx.	0,019"
Presión de pulverización máx.	200 bares



**Informe técnico de la pintura  
en aplicación máquina**

**CAVE C-20**  
**“CAVE Química”**

- PRODUCTO:** **CAVE C-20**
- BOMBA:** **PRO 119**
- TEMPSPRAY:** **H226**
- FILTRO PISTOLA:** **BLANCO**
- BOQUILLA:** **317**
- TEMP. TEMPSPRAY:** **55°C**
- AGUA AÑADIDA:** **NINGUNA**
- PRESIÓN:** **MÁXIMA**