




CAVECRYL MATE		 10 UNE EN 1504-2			
PINTURA PLÁSTICA DE FACHADAS					
FICHA TÉCNICA					
Pintura plástica para exteriores e interiores de máxima calidad. , con aditivo antimoho, fungicida y algicida. Excelente protección a la intemperie a largo plazo. Resistencia alcalina. Eficaz como sistema anticarbonatación. Apta para paramentos verticales en instalaciones deportivas (por ejemplo, en frontones, trinquetes, etc.). Para superficies de yeso, cemento, hormigón, fibrocemento, escayola, etc. Bello aspecto mate y excelente blancura. Ideal para acabados de alta decoración en interior. Fuerte resistencia al amarilleamiento. Buen poder de cubrición y facilísima aplicación. Gran rendimiento. Impermeable. Muy lavable. Secado rápido. Muy buena adherencia, dureza y resistencia al roce. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.					
PROPIEDADES	APLICACIÓN				
Tipo: Pintura plástica a base de resinas acrílicas puras de última generación. Decoración y protección de interiores y exteriores. Excelente blancura. Disponible en bases tintométricas. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales preferentemente, y al agua. Peso específico: 1,48 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002 Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts. C.O.V. < 20 g/l, Cat. A/C. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l	Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25% A pistola: Apto. Diluir con un 35%				
SECADO	RENDIMIENTO				
SECADO AL AIRE. A 20°C: Tacto: 60 minutos. Repintado: 2-4 horas. Duro al 90%: 48 horas.	Teórico: 8-13 m ² /L, según soporte y forma de aplicación.				
LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS					
NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...					
RECOMENDACIONES					
1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO					
SEGURIDAD					
La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348					
 el almacén del pintor margotzailearen biltegia	ALMACÉN Y OFICINAS Avda. del Oria, 8-10 Local 14 Planta 1ª Tel.: 943 360 544 Fax: 943 360 529 20160 LASARTE-ORIA	TIENDA C/Ronda nº5 bajo Barrio de Gros Tel.: 943 322 112 Fax: 943 322 142 20001 DONOSTIA	ALMACÉN TIENDA Avda. de Letxumborro, 92 Local P-8 Edif. Eskortza Tel.: 943 635 249 Fax: 943 634 173 20305 IRUN	TIENDA Bulandegi Bidea 4 Junto a rotonda Tel.: 943 692 635 Fax: 943 692 635 20159 ZIZURKIL	FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L. C/ Anboto nº5 Pgno. Ansoleta Tel.: 945 157 348 Fax: 945 157 348 01006 VITORIA-GASTEIZ www.imazcolor.com