



<h1>CAVELITE</h1>		 <small>10 UNE EN 1504-2</small>
<h2>PINTURA ANTIMANCHAS SIN OLOR</h2>		
<h3>FICHA TÉCNICA</h3>		
<p>Pintura tixotrópica a base de resinas de PLIOWAY, blanca mate sedosa, super cubriente, lavable. Especialmente formulada para aislar manchas en paredes, de humos, grasas, nicotina, humedad, alquitrán, etc... en interiores, sin necesidad de repintar y recubrir con pintura plástica. Muy adecuada para el pintado de bares, cocinas, hospitales, fábricas de alimentos, etc., ya que no despiden olor.</p>		
PROPIEDADES	APLICACIÓN	
<p>No gotea, por su condición tixotrópica. Formación de film sin tensiones, para renovar sustratos delicados. No deja rechupados. Es aplicable en superficies aunque no estén totalmente secas. Resistente al amarilleamiento, incluso en la oscuridad. Secado controlado. Tipo: Pintura tixotrópica a base de resinas de Plioway. Decoración de interiores. Color blanco. Aspecto: Mate sedoso. Almacenamiento: 1 año aprox. En envases originales sin abrir y en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts. Toxicidad: Consultar ficha de seguridad. COVS GR/L: 460</p>	<p>Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. Es recomendable que las superficies estén secas, aunque no es imprescindible. Deberán estar libres de polvo y partes sueltas, desconchadas, etc. Aplicar en capas uniformes. Se puede utilizar a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies sin pintar: Aplicación de 2 o 3 capas. La primera diluida al 10%-15%, resto de capas ligeramente diluidas o al uso. Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, desconchada y proceder como en superficie sin pintar. DILUYENTE DE APLICACIÓN: Diluyente sin olor Isoparafínico.</p>	
SECADO	RENDIMIENTO	
<p>SECADO AL AIRE. A 20°C: Tacto: 45 minutos. Repintado: A las 12 horas.</p>	<p>Teórico: 4-7 m²/L y mano, según soporte y forma de aplicación.</p>	
LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE 4 DÍAS		
<p>NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...</p>		
RECOMENDACIONES		
<p>1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO</p>		
SEGURIDAD		
<p>La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945 157 348</p>		
 IMAZ COLOR <small>el almacén del pintor margotzailearen biltegia</small>	ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA <small>Avda. del Oria, 8-10 Local 14 Planta 1ª Tel.: 943 360 544 Fax: 943 360 529 20160 LASARTE-ORIA</small>	ALMACÉN TIENDA TIENDA <small>C/Ronda nº5 bajo Barrio de Gros Tel.: 943 322 112 Fax: 943 322 142 20001 DONOSTIA</small>
	ALMACÉN TIENDA <small>Avda. de Letxumorro, 92 Local P-8 Edif. Eskortza Tel.: 943 635 249 Fax: 943 634 173 20305 IRÚN</small>	TIENDA <small>Bulandegi Bidea 4 Junto a rotonda Tel.: 943 692 635 Fax: 943 692 635 20159 ZIZURKIL</small>
		FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L. <small>C/ Anboto nº5 Pgno. Ansoleta Tel.: 945 157 348 Fax: 945 157 348 01006 VITORIA-GASTEIZ www.imazcolor.com</small>