

CAVEMAX C-50

PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR

FICHA TÉCNICA



10
UNE EN 1504-2

Pintura plástica al agua de alta calidad. Acabado mate. Formulada para la decoración de interior y exterior, por su bello aspecto mate sedoso y excelente protección.
Transpirable. Muy lavable. Muy cubriente, incluso en cocinas.
Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido.
Resistente al roce.
Blanco radiante. No amarillea.
Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate mate fabricada a base de resinas vinílicas modificadas con veova de última generación.
Decoración de interiores.
Excelente blancura. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua.
Peso específico: 1,66 kg/l.
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.
Inflamabilidad: No inflamable.
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts., 8 lts. y 15 lts.
C.O.V. < 20 g/l, Cat. A/C.
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25%
A pistola: Apto. Diluir con un 35%



SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:
Tacto: 30 minutos.
Repintado: 2-4 horas.
Duro al 90%: 48 horas.

RENDIMIENTO

Teórico: 8-12 m²/L, según soporte y forma de aplicación.

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.
Teléfono de atención al cliente: 945157348



ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA

Avda. del Oria, 8-10
Local 14 Planta 1ª
Tel.: 943 360 544
Fax: 943 360 529
20160 LASARTE-ORIA

C/Ronda nº5 bajo
Barrio de Gros
Tel.: 943 322 112
Fax: 943 322 142
20001 DONOSTIA

ALMACÉN TIENDA

Avda. de Letxumborro, 92
Local P-8 Edif. Eskortza
Tel.: 943 635 249
Fax: 943 634 173
20305 IRÚN

TIENDA

Bulandegi Bidea 4
Junto a rotonda
Tel.: 943 692 635
Fax: 943 692 635
20159 ZIZURKIL

FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.

C/ Anboto nº5
Pgno. Ansoleta
Tel.: 945 157 348
Fax: 945 157 348
01006 VITORIA-GASTEIZ
www.imazcolor.com



Manguera calefactada
Tempspray H226



Project Pro 119 Extra

Datos técnicos

Potencia absorbida	720 vatios
Cantidad de transporte máx.	1,25 l/min
Pistola Airless	AG 08
Longitud de manguera	15 m
Tamaño de boquilla máx.	0,019"
Presión de pulverización máx.	200 bares



**Informe técnico de la pintura
en aplicación máquina**

CAVEMAX C-50
“CAVE Química”

- PRODUCTO:** **CAVEMAX C-50**
- BOMBA:** **PRO 119**
- TEMPSPRAY:** **H226**
- FILTRO PISTOLA:** **BLANCO**
- BOQUILLA:** **417**
- TEMP. TEMPSPRAY:** **55°C**
- AGUA AÑADIDA:** **5%**
- PRESIÓN:** **MÁXIMA**