

## CAVEMAX C-50 AM

### PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR

#### FICHA TÉCNICA



10  
UNE EN 1504-2

Pintura plástica al agua de alta calidad. Acabado mate. Formulada para la decoración de interior y exterior, por su bello aspecto mate sedoso y excelente protección. Evita la aparición del moho.  
Transpirable. Muy lavable.  
Muy cubriente, incluso en cocinas.  
Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido.  
Resistente el roce.  
Blanco radiante. No amarillea.  
Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

#### PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate mate fabricada a base de resinas vinílicas modificadas con veova de última generación.  
Decoración de interiores.  
Excelente blancura. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua.  
Peso específico: 1,66 kg/l.  
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.  
Inflamabilidad: No inflamable.  
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002  
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.  
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts., 8 lts. y 15 lts.  
C.O.V. < 20 g/l, Cat. A/C.  
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l  
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

#### APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.  
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.  
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua  
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25%  
A pistola: Apto. Diluir con un 35%



#### SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:  
Tacto: 30 minutos.  
Repintado: 2-4 horas.  
Duro al 90%: 48 horas.

#### RENDIMIENTO

Teórico: 8-12 m<sup>2</sup>/L, según soporte y forma de aplicación.

#### LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

#### RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

#### SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.  
Teléfono de atención al cliente: 945157348



#### ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA

Avda. del Oria, 8-10  
Local 14 Planta 1ª  
Tel.: 943 360 544  
Fax: 943 360 529  
20160 LASARTE-ORIA

C/Ronda nº5 bajo  
Barrio de Gros  
Tel.: 943 322 112  
Fax: 943 322 142  
20001 DONOSTIA

#### ALMACÉN TIENDA

Avda. de Letxumborro, 92  
Local P-8 Edif. Eskortza  
Tel.: 943 635 249  
Fax: 943 634 173  
20305 IRÚN

#### TIENDA

Bulandegi Bidea 4  
Junto a rotonda  
Tel.: 943 692 635  
Fax: 943 692 635  
20159 ZIZURKIL

#### FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.

C/ Anboto nº5  
Pgno. Ansoleta  
Tel.: 945 157 348  
Fax: 945 157 348  
01006 VITORIA-GASTEIZ  
[www.imazcolor.com](http://www.imazcolor.com)



**Manguera calefactada**  
*Tempspray H226*



**Project Pro 119 Extra**

**Datos técnicos**

Potencia absorbida	720 vatios
Cantidad de transporte máx.	1,25 l/min
Pistola Airless	AG 08
Longitud de manguera	15 m
Tamaño de boquilla máx.	0,019"
Presión de pulverización máx.	200 bares



**Informe técnico de la pintura  
en aplicación máquina**

**CAVEMAX C-50**

**“CAVE Química”**

- PRODUCTO:** **CAVEMAX C-50**
- BOMBA:** **PRO 119**
- TEMPSPRAY:** **H226**
- FILTRO PISTOLA:** **BLANCO**
- BOQUILLA:** **417**
- TEMP. TEMPSPRAY:** **55°C**
- AGUA AÑADIDA:** **5%**
- PRESIÓN:** **MÁXIMA**