

CAVEMAX C-80

PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR

FICHA TÉCNICA



10
UNE EN 1504-2

Pintura plástica al agua de máxima calidad. Especialmente formulada para la aquellos lugares que necesiten de fuerte protección, como fachadas, colegios, hospitales, cajas de escalera, industrias, etc. Acabados de alta decoración en interior y exterior, por su bello aspecto sedoso. Tiene aditivo antimoho, fungicida y algicida. Muy lavable.

Blanco radiante. Gran poder de cubrición, incluso en cocinas. Efecto luminiscente. No amarillea.

Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido.

Muy buena adherencia y resistencia al roce.

Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate mate fabricada a base de resinas vinílicas modificadas con veova de última generación.
Decoración de interiores.
Excelente blancura. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua.
Peso específico: 1,66 kg/l.
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.
Inflamabilidad: No inflamable.
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts.
C.O.V. < 28 g/l, Cat. A/C.
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25%
A pistola: Apto. Diluir con un 35%

SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:
Tacto: 30 minutos.
Repintado: 2-4 horas.
Duro al 90%: 48 horas.

RENDIMIENTO

Teórico: 10-13 m²/L, según soporte y forma de aplicación.

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.

Teléfono de atención al cliente: 945157348



ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA

Avda. del Oria, 8-10
Local 14 Planta 1ª
Tel.: 943 360 544
Fax: 943 360 529
20160 LASARTE-ORIA

TIENDA

C/Ronda nº5 bajo
Barrio de Gros
Tel.: 943 322 112
Fax: 943 322 142
20001 DONOSTIA

ALMACÉN TIENDA

Avda. de Letxumorro, 92
Local P-8 Edif. Eskortza
Tel.: 943 635 249
Fax: 943 634 173
20305 IRUN

TIENDA

Bulandegi Bidea 4
Junto a rotonda
Tel.: 943 692 635
Fax: 943 692 635
20159 ZIZURKIL

FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.

C/ Anboto nº5
Pgno. Ansoleta
Tel.: 945 157 348
Fax: 945 157 348
01006 VITORIA-GASTEIZ

www.imazcolor.com