

CAVEMAX COLORES

PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR

FICHA TÉCNICA



Revestimiento mate hidrófugo fabricado a base de emulsiones especiales de alta calidad. Especialmente formulada para la decoración de interior y exterior, por su bello aspecto mate aterciopelado y excelente protección. Muy lavable.
Colores según carta. Gran poder de cubrición y penetración en el soporte. Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Muy buena adherencia y resistencia al roce. Secado rápido. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

PROPIEDADES

Tipo: Revestimiento mate hidrófugo fabricado a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua de última generación.
Decoración de interiores y exteriores (Salvo aquellos colores no recomendados en carta).
Excelente blancura y solidez de colores.
Película resistente al moho, fungicida y algicida.
Peso específico: 1,56 kg/l.
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.
Inflamabilidad: No inflamable.
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts., 8 lts. (sólo blanco) y 15 lts.
Colores carta: C.O.V. < 29 g/l, Cat. A/C.
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua
Cavemax colores carta:
A brocha o rodillo: Apto. Diluir al 10%-15% en la primera mano. Un 5% en la segunda.
A pistola: Apto. Diluir con un 15%, según pistola.
Limpieza de útiles: Con agua.



SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:
Tacto: 60 minutos.
Repintado: 5-6 horas.
Duro al 90%: 48 horas.

RENDIMIENTO

Teórico: 8-12 m²/L, según soporte y forma de aplicación.

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.
Teléfono de atención al cliente: 945157348



ALMACÉN Y OFICINAS
Avda. del Oria, 8-10
Local 14 Planta 1ª
Tel.: 943 360 544
Fax: 943 360 529
20160 LASARTE-ORIA

TIENDA
C/Ronda nº5 bajo
Barrio de Gros
Tel.: 943 322 112
Fax: 943 322 142
20001 DONOSTIA

ALMACÉN TIENDA
Avda. de Letxumbarro, 92
Local P-8 Edif. Eskortza
Tel.: 943 635 249
Fax: 943 634 173
20305 IRÚN

TIENDA
Bulandegi Bidea 4
Junto a rotonda
Tel.: 943 692 635
Fax: 943 692 635
20159 ZIZURKIL

FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.
C/ Amboto nº5
Pgno. Ansoleta
Tel.: 945 157 348
Fax: 945 157 348
01006 VITORIA-GASTEIZ
www.imazcolor.com