

## CAVEMAX

### PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR

#### FICHA TÉCNICA



Pintura plástica al agua de alta calidad. Especialmente formulada para la decoración de interior y exterior, por su bello aspecto mate aterciopelado y excelente protección. Muy lavable. Blanco radiante, no amarillea, efecto luminiscente. Colores según carta. Gran poder de cubrición, incluso en cocinas. Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Muy buena adherencia y resistencia al roce. Secado rápido. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

#### PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate fabricada a base de resinas vinílicas modificadas con veova de última generación.  
Decoración de interiores y exteriores (Salvo aquellos colores no recomendados en carta).  
Excelente blancura y colores.  
Disponibles en bases tintométricas, que tienen aditivo antimoho, fungicida y algicida.  
Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua.  
Peso específico: 1,52 kg/l.  
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.  
Inflamabilidad: No inflamable.  
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002  
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.  
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts., 8 lts. (sólo blanco) y 15 lts.  
Blanco: C.O.V. < 20 g/l, Cat. A/C.  
Colores carta: C.O.V. < 29 g/l, Cat. A/C.  
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

#### APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.  
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.  
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua  
Cavemax blanco:  
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25%  
A pistola: Apto. Diluir con un 35%  
Cavemax colores carta:  
A brocha o rodillo: Apto. Diluir al 10%.  
A pistola: Apto. Diluir con un 15%, según pistola.  
Limpieza de útiles: Con agua.



#### SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:  
Tacto: 30 minutos.  
Repintado: 2-4 horas.  
Duro al 90%: 48 horas.

#### RENDIMIENTO

Teórico: 8-12 m<sup>2</sup>/L, según soporte y forma de aplicación.

#### LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

#### RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

#### SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.  
Teléfono de atención al cliente: 945157348



**ALMACÉN Y OFICINAS**  
Avda. del Oria, 8-10  
Local 14 Planta 1ª  
Tel.: 943 360 544  
Fax: 943 360 529  
20160 LASARTE-ORIA

**TIENDA**  
C/Ronda nº5 bajo  
Barrio de Gros  
Tel.: 943 322 112  
Fax: 943 322 142  
20001 DONOSTIA

**ALMACÉN TIENDA**  
Avda. de Letxumborro, 92  
Local P-8 Edif. Eskortza  
Tel.: 943 635 249  
Fax: 943 634 173  
20305 IRÚN

**TIENDA**  
Bulandegi Bidea 4  
Junto a rotonda  
Tel.: 943 692 635  
Fax: 943 692 635  
20159 ZIZURKIL

**FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.**  
C/ Amboto nº5  
Pgno. Ansoleta  
Tel.: 945 157 348  
Fax: 945 157 348  
01006 VITORIA-GASTEIZ  
[www.imazcolor.com](http://www.imazcolor.com)