

CAVEMUR

PINTURA PLÁSTICA DE FACHADAS E INTERIORES

FICHA TÉCNICA



10
UNE EN 1504-2

Pintura plástica mate de capa fina para exteriores e interiores de máxima calidad. Excelente protección a la intemperie a largo plazo y como protección de paramentos defectuosos. Cierre extraordinario y excelente aplicación. Resistencia alcalina. Eficaz como sistema anticarbonatación. Para superficies de yeso, cemento, hormigón, fibrocemento, escayola, etc. Bello aspecto mate y excelente blancura. Contiene aditivo antimoho, fungicida y algicida. Fuerte resistencia al amarilleamiento. Gran rendimiento. Impermeable. Transpirable. Muy lavable. Secado rápido. Muy buena adherencia, dureza y resistencia al roce. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica a base de resinas acrílicas de última generación.
Decoración y protección de interiores y exteriores. Antimoho. Excelente blancura. Tintable en sistema tintométrico.
Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales preferentemente, y al agua.
Peso específico: 1,50 kg/l.
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.
Inflamabilidad: No inflamable.
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts.
C.O.V. < 12 g/l, Cat. A/C.
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +5°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. Para conseguir la máxima impermeabilidad en exteriores, aconsejamos aplicar previamente una mano de imprimación selladora Fijacryl y 2 o 3 manos de Cavemur, diluyendo un máximo de 5% al 10%.
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 5% al 15%
A pistola: Apto. Diluir con un 15%

SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:
Tacto: 30 minutos. Repintado: 1 hora.
Duro al 90%: 48 horas.

RENDIMIENTO

Teórico: 6-9 m²/L, según soporte y forma de aplicación.

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.
Teléfono de atención al cliente: 945157348



ALMACÉN Y OFICINAS
Avda. del Oria, 8-10
Local 14 Planta 1ª
Tel.: 943 360 544
Fax: 943 360 529
20160 LASARTE-ORIA

TIENDA
C/Ronda nº5 bajo
Barrio de Gros
Tel.: 943 322 112
Fax: 943 322 142
20001 DONOSTIA

ALMACÉN TIENDA
Avda. de Letxumborro, 92
Local P-8 Edif. Eskortza
Tel.: 943 635 249
Fax: 943 634 173
20305 IRÚN

TIENDA
Bulandegi Bidea 4
Junto a rotonda
Tel.: 943 692 635
Fax: 943 692 635
20159 ZIZURKIL

FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.
C/ Amboto nº5
Pgno. Ansoleta
Tel.: 945 157 348
Fax: 945 157 348
01006 VITORIA-GASTEIZ
www.imazcolor.com